



## Ficha Técnica

### Arena de Río

Arena de río cribada y lavada, cumple con la especificación de la normativa ASTM C33 de agregados para concreto.



Bajo la norma y acreditación: AASHTO T19\* - ASTM C702\* - AASHTO T27/T11\*

Peso unitario Suelto: 1331 kg/m<sup>3</sup>

Peso Unitario Envarillado: 1517 kg/m<sup>3</sup>

#### Resultados granulométricos obtenidos Ag. Fino

Tamiz	Retenido (%)	Retenido acumulado (%)	Pasando (%)	Especificación Granulometría	
				Límite inferior	Límite Superior
76,2 mm (3")	0,0	0,0	100	-	-
63,5 mm (2 1/2")	0,0	0,0	100	-	-
50,8 mm (2")	0,0	0,0	100	-	-
38,1 mm (1 1/2")	0,0	0,0	100	-	-
25,4 mm (1")	0,0	0,0	100	-	-
19,1 mm (3/4")	0,0	0,0	100	-	-
12,7 mm (1/2")	0,0	0,0	100	-	-
9,5 mm (3/8")	0,1	0,1	100	100	100
4,75 mm (N°4)	0,5	0,6	99	95	100
2,36 mm (N°8)	7,6	8,2	92	80	100
2,00 mm (N°10)	0,0	8,2	92	-	-
1,18 mm (N°16)	18,3	26,5	73	50	85
600 µm (N°30)	29,7	56,3	44	25	60
425 µm (N°40)	0,0	56,3	44	-	-
300 µm (N°50)	27,2	83,5	17	5	30
150 µm (N°100)	10,0	93,5	7	0	10
75 µm (N°200)	2,3	95,7	4,3	0	3

**MF= 2,68**

Cada uno de nuestros lotes de exportación se les realiza un análisis de laboratorio certificado, por lo que los valores pueden variar, pero manteniéndose dentro de la curva de las normas utilizadas de parámetro.

“Este Producto es obtenido bajo un proceso continuo y controlado, que garantiza la calidad.”